

3M

4297

Scotch Mount™ Primer

pag. 1 di 2

Scheda tecnica

Data: Maggio 2002

Descrizione	Il prodotto 4297 Scotchmount primer assicura un buon fissaggio delle schiume biadesive su un'ampia gamma di plastiche normalmente utilizzate nell'industria automobilistica.	
Proprietà fisiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Base	Resina poliammidica
	Solvente	Isopropanolo / toluolo
	Colore	Trasparente, leggermente giallo
	Densità	0,8 g/cm ³
	Consistenza	Fluido
	Viscosità	85 mPas
	Contenuto di solidi	13 %
	Superfici consigliate	PVC, PU, PET, ABS, vernici trasparenti
Preparazione superficiale	La superficie deve essere asciutta, libera da polveri, oli ed altre impurità. Se necessario, si consiglia di pulire la superficie con un solvente compatibile con il materiale e/o in casi estremi, effettuare una leggera abrasione.	
Applicazione	<p>Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare il primer in modo uniforme sulla superficie. Lo spessore della stesa dipende dalla rugosità superficiale del substrato. Un valore orientativo è di 2 g/m² di solido del primer 4297 (contenuto di solidi = 13%) su superfici lisce (es. vernice di carrozzeria auto). Il tempo di asciugatura dipende da temperatura, umidità e circolazione d'aria, oltre alla porosità del materiale. La superficie è pronta per l'adesione solo dopo che il solvente è completamente evaporato.</p> <p>La temperatura ambiente consigliata per il primer va da 15 °C a 25 °C.</p>	
Conservazione e uso	<p>Il primer può essere conservato per 6 mesi dalla consegna al cliente, se viene mantenuto nelle confezioni originali sigillate a temperature comprese tra 15 °C e 25 °C.</p> <p>Una conservazione a bassa temperatura può rendere il prodotto gelatinoso. Con un accurato riscaldamento (es. a bagnomaria), il primer può essere riportato alle sue condizioni normali. Dopo l'apertura del contenitore, si consiglia di usare completamente il prodotto.</p>	

Istruzioni di sicurezza Vedere le schede di sicurezza.

**Avvertenza importante
per l'acquirente**

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Adesivi e Nastri

3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3
Tel. 02/7035.3448 - Fax 02/7035.2150

3M e Scotch-Mount sono marchi commerciali della 3M Company